

DIRECTION



DIRECTION **PEARL**
30x60 RT . 12"x24"






DIRECTION **GREY**
60x60 RT . 24"x24"



DIRECTION **SAND**
60x60 RT . 24"x24"

DIRECTION **DARK** 2CM
60x60 RT . 24"x24"






DIRECTION **DARK**
60x60 RT . 24"x24"



DIRECTION

Gres Porcellanato . *Porcelain stoneware*
EN 14411 Allegato G _ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 Appendix G _ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

DARK




DIRECTION **DARK**
60x60 RT . 24"x24"




DIRECTION **DARK**
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



DIRECTION **DARK** Battiscopa
7,2x60 RT . 3"x24"

GREY




DIRECTION **GREY**
60x60 RT . 24"x24"



DIRECTION **GREY**
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims




DIRECTION **GREY** Battiscopa
7,2x60 RT . 3"x24"


DIRECTION

Gres Porcellanato . *Porcelain stoneware*
EN 14411 Allegato G _ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 Appendix G _ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

PEARL




DIRECTION **PEARL**
60x60 RT . 24"x24"



DIRECTION **PEARL**
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



DIRECTION **PEARL** Battiscopa
7,2x60 RT . 3"x24"

SAND




DIRECTION **SAND**
60x60 RT . 24"x24"



DIRECTION **SAND**
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims




DIRECTION **SAND** Battiscopa
7,2x60 RT . 3"x24"

DIRECTION 2CM

Gres Porcellanato . *Porcelain stoneware*
EN 14411 Allegato G _ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 Appendix G _ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

60x60 RT . 24"x24"

 Spessore . Thickness **20mm**

DARK



DIRECTION **DARK** 2CM
60x60 RT . 24"x24"

GREY



DIRECTION **GREY** 2CM
60x60 RT . 24"x24"

SAND



DIRECTION **SAND** 2CM
60x60 RT . 24"x24"

DIRECTION

Gres Porcellanato . Porcelain stoneware

EN 14411 Allegato G _ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)



Reference standard: EN 14411 Appendix G _ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)



Avvertenze per la posa . Recommendations for installation

Recommandations pour la pose

Verlegetipps



Per la posa del materiale si consiglia una fuga minima di 2 mm.

As for rectified materials , it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.

Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.

Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfugen von 2 mm.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza.

It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20cm, never at half way its length.

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.

Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

Imball . Packing

| | pz/box | mq/box | kg/box | box/plt | mq/plt | kg/plt | spessore |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| 60x60 RT | 3 | 1,08 | 19,50 | 40 | 43,20 | 795 | 8 mm |
| 30x60 RT | 7 | 1,26 | 22,80 | 40 | 50,40 | 927 | 8 mm |
| 60x60 RT 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 30 | 21,60 | 972 | 20 mm |
| battiscopa 7,2x60 RT | 10 | 6 ml | 8,00 | 70 | 420 ml | 572 | - |

Gruppo Bla UGL

| CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caractéristiques techniques . Technische eigenschaften | NORMA . NORMS Normes . Normen | REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requises . Geforderte eigenschaften | | | VALORE MEDIO * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert | |
|---|---------------------------------------|--|--|---------|--|--|
| | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | | SUPERFICIE NATURALE | SUPERFICIE STRUTTURATA 2CM |
| Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite | ISO 10545-2 | RETTIFICATI | ± 0,4 mm | ± 0,3 % | ± 1,0 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit | | | ± 0,4 mm | ± 0,3 % | ± 0,8 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit | | | ± 0,4 mm | ± 0,3 % | ± 1,5 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Planarità . Flatness Planéité . Planität | | | ± 0,6 mm | ± 0,4 % | ± 1,8 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke | ISO 10545-2 | | ± 0,5 mm | ± 5 % | ± 0,5 mm | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | | Ev ≤ 0,5% | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast | ISO 10545-4 | | Spessore ≥ 7,5 mm [S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm2 | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Résistance à l'abrasion profonde (gres cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL | ISO 10545-6 | | ≤ 175 mm3 | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C | ISO 10545-8 | | Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | | Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit | ISO 10545-12 | | Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit | ISO 10545-13 | | Classe UB minimo (UGL) Class UB min (UGL) Classe UB min (UGL) Categorie UB min (UGL) | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten | - | | Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl Classe A1 o A1 fl - Минимум A1 - A1 fl | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil | ISO 10545-14 | | Classe 3 minimo . Class 3 min Categorie 3 min . Klasse 3 min | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |
| Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit | DIN 51130 | | Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R | | R10 | R11 |
| Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit | DIN 51097 | | Classificazione A B C . Classification A B C Classification A B C . Klassifizierung A B C | | B | C |
| Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient | BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012 | | ≥ 0,42 wet | | | Conforme . According to Conforme . Gemäss |

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.
Per stonizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

COLOUR SHADE VARIATION

Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

V2



Casella Postale 52
Ufficio postale di Sassuolo
Piazza San Paolo, 1
41049 Sassuolo (MO)