

ORIGINI



ORIGINI **PERLA**  
60x60 RT . 24"x24"





ORIGINI **GRIGIO**  
60x60 RT . 24"x24"


ORIGINI **SABBIA STRUTT.**  
30x60 RT . 12"x24"





ORIGINI **ANTRACITE**  
30x60 RT . 12"x24"

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

## ANTRACITE



ORIGINI ANTRACITE  
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI ANTRACITE  
30x60 RT . 12"x24"



ORIGINI ANTRACITE STRUTTURATO  
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa ANTRACITE  
7,2x60 RT . 3"x24"

## GRIGIO



ORIGINI GRIGIO  
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI GRIGIO  
30x60 RT . 12"x24"




ORIGINI GRIGIO STRUTTURATO  
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa GRIGIO  
7,2x60 RT . 3"x24"

60x60 RT . 24"x24" - 30x60 RT . 12"x24"

 Spessore . Thickness **8mm**

## PERLA



ORIGINI **PERLA**  
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI **PERLA**  
30x60 RT . 12"x24"



ORIGINI **PERLA STRUTTURATO**  
30x60 RT . 12"x24"

Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa **PERLA**  
7,2x60 RT . 3"x24"

## SABBIA



ORIGINI **SABBIA**  
60x60 RT . 24"x24"




ORIGINI **SABBIA**  
30x60 RT . 12"x24"



ORIGINI **SABBIA STRUTTURATO**  
30x60 RT . 12"x24"



Pezzi speciali . Special trims



ORIGINI Battiscopa **SABBIA**  
7,2x60 RT . 3"x24"

## Avvertenze per la posa . Recommendations for installation

Recommandations pour la pose  
 Verlegetipps



Per la posa del materiale si consiglia una fuga minima di 2 mm.

**As for rectified materials , it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.**

Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.

Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfugen von 2 mm.

**Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza.**

**It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20cm, never at half way its length.**

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.

Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

## Imballi . Packing

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
60x60 RT	3	1,08	19,50	40	43,20	795	8 mm
30x60 RT	7	1,26	22,80	40	50,40	927	8 mm
30x60 RT Strutt.	7	1,26	22,80	40	50,40	927	8 mm
battiscopa 7,2x60 RT	10	6 ml	8,00	70	420 ml	572	-

## Gruppo Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL CHARACTERISTICS Caractéristiques techniques . Technische eigenschaften	NORMA . NORMS Normes . Normen	REQUISITI RICHIESTI . REQUIREMENTS Conditions requises . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE STRUTTURATA
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilinearità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalität . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL Résistance à l'abrasion profonde (gres cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe UB minimo (UGL) Class UB min (UGL) Classe UB min (UGL) Klasse UB min (UGL)			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Categorie 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit	DIN 51130		Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R		R10	R11
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit	DIN 51097		Classificazione A B C . Classification A B C Classification A B C . Klassifizierung A B C		B	C
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico ( DCOF ) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschempfangfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012		≥ 0,42 wet			Conforme . According to Conforme . Gemäss

### GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.  
 Per stonizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

### COLOUR SHADE VARIATION

Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

V2





Casella Postale 52  
Ufficio postale di Sassuolo  
Piazza San Paolo, 1  
41049 Sassuolo (MO)