


# POETRY



POETRY **LIGHT**  
15x90 RT . 6"x36"





POETRY **NUT**  
15x90 RT . 6"x36"

POETRY **GREY**  
15x90 RT . 6"x36"  
Battiscopa 7,2x45 RT . 3"x18"






POETRY **ECRU**  
15x90 RT . 6"x36"

# POETRY

Gres Porcellanato . *Porcelain stoneware*  
EN 14411 Allegato G \_ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)  
Reference standard: EN 14411 Appendix G \_ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

15x90 RT . 6"x36"


 Spessore . Thickness **8,5mm**

## LIGHT



Poetry **LIGHT**  
15x90 RT . 6"x36"

Pezzi speciali . Special trims




Poetry Battiscopa **LIGHT**  
7,2x45 RT . 3"x18"

## ECRU



Poetry **ECRU**  
15x90 RT . 6"x36"

Pezzi speciali . Special trims




Poetry Battiscopa **ECRU**  
7,2x45 RT . 3"x18"

# POETRY

Gres Porcellanato . *Porcelain stoneware*  
EN 14411 Allegato G \_ Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)  
Reference standard: EN 14411 Appendix G \_ Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

15x90 RT . 6"x36"


 Spessore . Thickness **8,5mm**

## NUT



Poetry **NUT**  
15x90 RT . 6"x36"

Pezzi speciali . Special trims




Poetry Battiscopa **NUT**  
7,2x45 RT . 3"x18"

## GREY



Poetry **GREY**  
15x90 RT . 6"x36"


Pezzi speciali . Special trims



Poetry Battiscopa **GREY**  
7,2x45 RT . 3"x18"

## Avvertenze per la posa . *Recommendations for installation*

Recommandations pour la pose  
Verlegetipps  
Advertencias de colocación  
Рекомендации по укладке



Per la posa del materiale si consiglia una fuga minima di 2 mm.

**As for rectified materials , it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint.**

Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm.

Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfugen von 2 mm.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza.

**It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20cm, never at half way its length.**

Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur.

Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge.

## Gruppo Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE . <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i> Caracteristiques techniques . Technische eigenschaften	NORMA . <i>NORMS</i> Normes . Normen	REQUISITI RICHIESTI . <i>REQUIREMENTS</i> Conditions requises . Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO * Valeur moyenne . Average rating Durchschnittswert	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	
Lunghezza e larghezza dei lati . <i>Length and width of the sides</i> Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilineità degli spigoli . <i>Straightness</i> Equerrage des angles . Kantenradtheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . <i>Rectangularity**</i> Orthogonalität . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . <i>Flatness</i> Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . <i>Thickness</i> Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . <i>Water absorption</i> Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura <i>Flexion and break resistance</i> Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL <i>Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL</i> Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm <sup>3</sup>		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C <i>Linear thermal expansion 20°C to 100°C</i> Dilatation thermique lineaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza agli sbalzi termici . <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza al gelo . <i>Frost resistance</i> Résistance au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'essai disponible . Prüfverfahren verfügbar		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza chimica . <i>Chemical resistance</i> Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		Classe UB minimo (UGL) Class UB min (UGL) Classe UB min (UGL) Categorie UB min (UGL)		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Reazione al fuoco . <i>Reaction to fire</i> Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Determinazione della resistenza alle macchie . <i>Resistance to staining</i> Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Kategorie 3 min		Conforme . According to Conforme . Gemäss	
Resistenza allo scivolamento . <i>Slip resistance</i> Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemungsfähigkeit	DIN 51130		Classificazione R . Classification R Classification R . Klassifizierung R		R9	
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) <i>Slip resistance - dynamic friction coefficient</i> Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012		≥ 0,42 wet		Conforme . According to Conforme . Gemäss	

## Imballi . *Packing*

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
15x90 RT	10	1,35	23,80	36	48,60	872	8,5 mm
battiscopa 7,2x45 RT	10	4,5 ml	6,00	-	-	-	-

## GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.  
Per stonizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

## COLOUR SHADE VARIATION

Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

V2





Casella Postale 52  
Ufficio postale di Sassuolo  
Piazza San Paolo, 1  
41049 Sassuolo (MO)